

PAINTFACTORY®

VERF MET IMPACT



BRUUT

BESCHRIJVING

BRUUT is een lokaal geproduceerde minerale textuurverf met een verbluffend natuurlijk uitzicht. Het is een watergedragen afwerkingsverf, geschikt voor binnen en buiten. De innoverende technologie heeft alle eigenschappen van een meercomponentensysteem, maar is dat niet. **BRUUT is kant en klaar.**

Bruut nodigt uit tot creativiteit en is perfect geschikt om muren, plafonds en schrijnwerk op een eenvoudige manier een stijlvolle, natuurlijke look te geven. Je kan er zo subtiel of wild mee omgaan als je zelf wil, en zo een persoonlijke twist geven aan je interieur. Een zachte, organische salontafel in Risottowit die een cosy sfeer geeft aan je zithoek, of net een opvallend donkere wand in natuursteenlook? Alles kan.

EIGENSCHAPPEN

- Kant en klaar: niets afwegen of doseren
- Aankleurbaar in een selectie van FAVO kleurenwaaier
- Watervast, ook in vochtige ruimtes
- Brengt de natuur in huis
- Heel gemakkelijk verwerkbaar
- Aanbrengen met spatel, borstel of rol
- Krasvast
- Slijtvast
- Glanst niet op
- Cementvrij
- Zeer rijk aan natuurlijke, minerale grondstoffen
- Nauwelijks geur
- Emissievrij, geen VOS
- Kan oneffenheden in de ondergrond verstoppen
- Zeer ruim inzetbaar
- Dampopen

TOEPASSING

BRUUT is geschikt voor binnen- en buitenmuren, schrijnwerk en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, beton, behang en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds het veiligheidsinformatieblad
- Maximum laagdikte 1.5 mm

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie het veiligheidsinformatieblad.
Buiten bereik van kinderen houden.



PAINTFACTORY®

VERF MET IMPACT



BRUUT

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaard in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5°C en max 35°C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

REINIGING

Reinigen van materiaal

Reinigen van materiaal kan met water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB Brushcon om roestvorming te voorkomen en de conditie van de haren hoog te houden.

Reinigen van het oppervlak

Hou rekening met het ruwe oppervlak van Bruut. Dit kan moeilijker reinigbaar zijn. Onderstaande tips helpen je zeker om je BRUUT oppervlak vlot te onderhouden.

Wanden

Kunnen gemakkelijk gereinigd worden met een spons, je zal geen krassen maken. BRUUT glanst ook niet op.

Spatwanden en meubeltjes


Tussenschuren: Door tussen de lagen door te schuren met een korrel 150 krijg je een gladder oppervlak dat ook makkelijker te onderhouden valt.

Bescherm je oppervlak na het schuren met Vernis Hydro Mat/Satin/Glans met een 2de component bij. Dit zorgt er voor dat het vuil minder snel in de poriën dringt.

Toch gemorst? Geen probleem. Je kan de vlek zonder problemen met water en een vod of spons schoonwrijven.

Je zal zien dat hij niet opglanst! Is de vlek hardnekkiger?

Gebruik onze Bonotools Cleaner Spray. Bij zeer hardnekkige vlekken op je geverniste BRUUT kan je de spray 5 minuten laten inweken.



PAINTFACTORY®

VERF MET IMPACT



BRUUT

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

Basissen voor kleurenmengsysteem

Transparant (TR)

Aankleuring volgens de Paintfactory BRUUT collectie.

Speciale kleuren:

Contacteer Paintfactory voor verdere inlichtingen.

Certificatie

Bevat geen VOS.

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend Paintfactory verdeler.

U vindt deze terug op paintfactory.be

Volatiele organische stoffen

Klasse A/l. verf met maximum 200gr/L VOS. Limiet 2010 : 200gr/L. Dit product bevat <1gr/L VOC.

Technische Data

Vaste stoffen in volume%	52,7	%
Vaste stof in gewicht %	72,57	%
Verbruik	1-2	m ² /L
Natte laagdikte	1000	µm
Droge laagdikte	527	µm
Droogtijd : stofdroog	20°C	60 min.
Overschilderbaar na	20°C	48 u
Volledig uitgehard	20°C	7 dagen
Glans		mat
Densiteit	20°C	1.54 Kg/L

BRUUT

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste coatingproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het coatingsysteem in langdurige bescherming.

Ondergrondvoorbereiding

Bruut hecht op nagenoeg alle ondergronden mits de juiste voorbereiding.

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht en andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel zoals Bonotools Cleaner. Spoel daarna en laat drogen.

Gepelde of gekraakte materie dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen.

Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen mat gewreven te worden.

Er mag geen roest aanwezig zijn. Bij onbehandeld staal een gepaste primer voorzien.

Verwijder mos en algengroei door ondergrond te behandelen met Bonotools Groen Weg.

Ondergrond	Vorbereiding ondergrond	Grondlaag	Afwerking
Minerale ondergronden zoals gips, pleister, cement, ...	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Nieuw pleister dient voldoende droog te zijn. Herstel gebreken met dezelfde type pleister.	1 laag Primer Fixatie , herhaal indien zuiging nog te hoog is. 1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als afwerking.	2 lagen Bruut , volg de Bruut applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Gipskartonplaten en gelijkaardig materiaal	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Zorg voor gewapende gespatelde voegen.	Primer Fixatie bij poederende ondergronden, 1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen Bruut , volg de Bruut applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Behang	Eerst reinigen met Bonotools Cleaner 1/20 verdunnen in water of Bonotools Cleaner Spray. Indien blaasvorming dient het behang verwijderd te worden.	1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen Bruut , volg de Bruut applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Oude verflagen op waterbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Glans moet verbroken zijn.	1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen Bruut , volg de Bruut applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.

PAINTFACTORY®

VERF MET IMPACT

BRUUT

Oude verflagen op solventbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Glanzende oude verf volledig mat schuren.	1 laag Omni Hydro in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen Bruut , volg de Bruut applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Laat voldoende uitharden.	1 laag Primer Muur Buiten in dezelfde kleur als de afwerking. Indien de afwerking dampopen moet blijven, 1 laag Primer Muur	2 lagen Bruut , volg de Bruut applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Verven in slechte staat	Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel en/of schuurapparaten. Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen structurele problemen zijn.	Primer Fixatie bij poederende ondergronden, 1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen Bruut , volg de Bruut applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Zandcement	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. ca. 30 dagen oud / restvochtigheid van 2.5% (CM) niet overschrijden	1 laag Primer Fixatie of tot oppervlak absorptienuutraal is. 1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen Bruut , volg de Bruut applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Wandtegels	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Indien voegen > 1mm, opvullen met een gepaste voegvuller en laten uitharden.	Uitvlakken van wandtegels met Breplasta Fassaden Handspachtel. Daarna 1 laag Omni Hydro in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen Bruut , volg de Bruut applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Bitumen, rubber & siliconen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar
Nieuw houtwerk binnen	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	1 laag Omni Hydro in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen Bruut , volg de Bruut applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Nieuw houtwerk buiten	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	1 laag Omni Hydro in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen Bruut , volg de Bruut applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.

PAINTFACTORY®

VERF MET IMPACT



BRUUT

Bescherming van het oppervlak

Optioneel beschermen voor oppervlakken die meer te verduren krijgen kan met Vernis Hydro Glans, Satin of Mat: in 2 (Satin & Glans) of 3 (Mat) fijne lagen aan te brengen met de rol. Voor een hogere chemische belasting kan daar nog een 2de component aan toegevoegd worden, deze dient in alle vernislagen toegepast te worden. Denk hierbij aan werkbladen, tafels,...

VERWERKING EN VERDUNNING

Bruut wordt aangebracht met een kaleikwast, [BRUUT Rol](#), [BRUUT spatel](#) of [Anza Spreader voor BRUUT, TEXTUUR en decoratieve technieken](#). Het product is gebruiksklaar.

Of

Airless type: Titan: Powrbeast 7700 electric

Druk: 200 bar

Hoek: 60° of volgens het te spuiten oppervlak.

Spuitskop: 0.035"

Temperatuur: 20°C

of wormpomp met dezelfde instellingen.

Bekijk de applicatievideo's voor de gewenste uitstraling.

Droogtijden

	laag 1	schraaplaag
dry to touch	1u	30 min
overschilderbaar	48u	7 dagen tot sealen

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Paintfactory te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

