

LIJM UNIVERSEEL

BESCHRIJVING

Lijm Universeel lijm voor glasweefsel en textiel, oplosmiddel vrij en reukarm

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig verwerkbaar
- Hoge kleefkracht
- verschuivingen en aanpassingen aan het behang zijn mogelijk door aangepaste droogtijd
- Ademend
- Eenvoudig te reinigen
- Praktisch reukloos

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

TOEPASSING

- Glasweefselbehang
- Vliesbehang
- Andere behangsoorten

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is en boven de 40°C
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met [YOB Brushcon](#) om roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

LIJM UNIVERSEEL

PRODUCT INFORMATIE

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.
U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

Technische Data

Bindmiddel technologie

Acrylaatcopolymeren

LIJM UNIVERSEEL

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

Volg de aanbevolen oppervlakte-voorbereidingen alvorens te lijmen. Op naakte ondergronden (vooral poreuze) is het aangeraden eerst een laag **PRIMER FIXATIE** of **PRIMER MUUR** te plaatsen om eventuele latere verwijdering van het behang te vereenvoudigen.

Breng de lijm aan met een **borstel** of **rol**. Zie ons BONOtools assortiment. Verdunning is normaal niet nodig. Gebruik de lijm boven temperaturen van 5°C en onder 40°C. Vraag advies.

De meeste lijmproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het lijmsysteem in langdurige hechting.

Verwijder alle oppervlakbevuilding door te reinigen met een geschikt **reinigingsmiddel**. Spoel daarna en laat drogen.

Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te schuren of te zandstralen.

Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Enduit: Op naakte ondergronden is het aangeraden eerst een primerlaag te leggen met **PRIMER MUUR** of **PRIMER FIXATIE** en dan enduit te plaatsen na het oppervlak te hebben gereinigd.

Beton, Cement, Baksteen: Nieuwe oppervlakken worden best behandeld volgens de aanbevelingen van de leverancier (minimum 30 dagen droogtijd.) Het is aangeraden eerst **PRIMER MUUR** te plaatsen alvorens te lijmen. Indien men een meer effen resultaat wil gebruik dan een blockfiller.

Houten panelen: Alle hout moet eerst goed gereinigd worden. Beplaster alle kraken en putjes met een houtvuller en schuur daarna glad. Plaats één laag **PRIMER MUUR** om de poriën te vullen.

Stukadoorswerk: Laat stucwerk minimum 30 dagen drogen. Verwijder alle overtollige stuc en ander vreemd materiaal.

Het is aangeraden eerst **PRIMER MUUR** of **PRIMER FIXATIE** op de stuc te plaatsen.

Indien U nog vragen zou hebben, contacteer ons dan.

VERWERKING EN VERDUNNING

Breng de lijm aan met een **rol** of **borstel** op de muur. Het glasweefsel of textiel goed in de lijmlaag drukken en het geheel tijdens het aanbrengen nog eens goed gladstrijken met bij voorkeur een kunststof spatel of een gladde rubberen rol. Deze handeling herhalen, totdat het gehele oppervlak gedaan is.

Geen verdunning nodig.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen BEVEPE te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in

LIJM UNIVERSEEL

de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.