

## PRIMER MUUR

### BESCHRIJVING

**PRIMER MUUR** is een watergedragen isolerende grondlaag met een uitstekende dekkraft voor binnenmuren. Toepassingen: geschikt voor binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, metselwerk, beton en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken om verschil in inzuiging weg te nemen. Houdbaarheid: Bewaard in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats: min. 12 maanden. Reiniging: Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water.

### EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede dekkraft
- Sterk impregnerende en versterkende werking op absorberende ondergronden.
- Isoleert vlekken in de ondergrond en verschil in inzuiging zodat glans- en kleurverschillen in de eindlaag tot een minimum herleid worden.
- Verhoogt de open tijd van de afwerkingslaag, zodat de kans op aanzetten afneemt.
- Zeer strakke vloeï die mooie afwerking bevordert
- Overschilderbaar met elk type verf
- Hoog rendement
- Uitstekende hechting
- Reukarm

### HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog is het product minimum 1 jaar houdbaar in oorspronkelijke gesloten verpakking.

### TOEPASSING

**PRIMER MUUR** is geschikt voor binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, metselwerk, beton en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken om verschillen in inzuiging weg te nemen.

### BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is en max 30°C.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds het veiligheidsinformatieblad

### VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie het veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

### REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met [YOB Brushcon](#) om roestvorming te voorkomen en de conditie van de haren hoog te houden.

# PAINTFACTORY®

VERF MET IMPACT

## PRIMER MUUR

### PRODUCT INFORMATIE

#### Kleuren

**Standaard (Ready Mix)**

Wit

**Basissen voor PAINTFACTORY  
kleurenmengstelsel**

Pastel (P) Deep (D) Transparant (TR)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

#### Speciale kleuren :

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

#### Certificatie

Bevat weinig VOS.

#### Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend Paintfactory verdeler.

U vindt dit terug op [paintfactory.be](http://paintfactory.be)

#### Volatiele organische stoffen

Klasse A/a. verf met maximum 30gr/L VOS. Limiet  
2010 : 30gr/L

#### Technische Data

Bindmiddel technologie	Acrylaatcopolymeren		
Vaste stoffen in volume%	48.43	%	
Vaste stof in gewicht %	57.40	%	
Verbruik	8-10	m <sup>2</sup> /L	
Natte laagdikte	124	µm	
Droge laagdikte	50	µm	
Droogtijd : stofdroog	20°C	60	min.
Overschilderbaar na	20°C	12	u
Volledig uitgehard	20°C	7	dagen
Glans	zijdemat		
Densiteit	20°C	1.34	Kg/L
Dekkrachtklasse	1		
Waterdampdoorlaatbaarheid	0,14	sd-value	
Natte Schrobbastheidsklasse	1		

## PRIMER MUUR

### ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Verwijder alle oppervlakbevuilding, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt [reinigingsmiddel](#). Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Ondergrond	Vorbereiding ondergrond	Grondlaag	Afwerking
Minerale ondergronden zoals pleister, cement,...	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Nieuw pleister dient voldoende droog te zijn. Herstel gebreken met de zelfde type pleister. Voor beton: bekistingsolie moet weg zijn.	<a href="#">PRIMER FIXATIE</a> bij poederende ondergronden, anders 1 laag <b>PRIMER MUUR</b> .	<a href="#">MUUR MAT</a> , <a href="#">MUUR SATIN</a> of andere Paintfactory afwerkingsproducten
Gipskartonplaten en gelijkaardig materiaal	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	<a href="#">PRIMER FIXATIE</a> bij poederende ondergronden, anders 1 laag <b>PRIMER MUUR</b> .	<a href="#">MUUR MAT</a> , <a href="#">MUUR SATIN</a> of andere Paintfactory afwerkingsproducten
Behang	Eerst reinigen met <a href="#">Bonotools Cleaner 1/20</a> verdunnen in water of <a href="#">Bonotools Cleaner Spray</a> . Indien blaasvorming dient het behang verwijderd te worden.	1 laag <b>PRIMER MUUR</b>	<a href="#">MUUR MAT</a> , <a href="#">MUUR SATIN</a> of andere Paintfactory afwerkingsproducten
Oude verflagen op waterbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn.	1 laag <b>PRIMER MUUR</b>	<a href="#">MUUR MAT</a> , <a href="#">MUUR SATIN</a> of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Oude verflagen op solventbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Indien nodig mat gemaakt met sterk ammoniakhoudend water. Glanzende oude verf volledig mat schuren.	1 laag <b>PRIMER MUUR</b>	<a href="#">MUUR MAT</a> , <a href="#">MUUR SATIN</a> of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg.	1 laag <b>PRIMER MUUR</b>	<a href="#">MUUR MAT</a> , <a href="#">MUUR SATIN</a> of andere Paintfactory afwerkingsproducten.
Verven in slechte staat	Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel en/of schuurapparaten. Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen structurele problemen zijn.	1 laag <b>PRIMER MUUR</b>	<a href="#">MUUR MAT</a> , <a href="#">MUUR SATIN</a> of andere Paintfactory afwerkingsproducten.

# PAINTFACTORY®

VERF MET IMPACT

## PRIMER MUUR

Plaatselijk primeren is niet aangeraden. Beter is om het hele oppervlak te behandelen om verschil in inzuiging te vermijden. Dit zorgt immers voor kleur- en glansverschillen.

### VERWERKING EN VERDUNNING

#### Verwerking en verdunning :

- Met kwast ([Bonotools ronde of platte kwasten met varkenshaar of AnzaAqua](#)) of met rol (Friess verfrol microstreif microvezel witgeeloranje). Verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen. 5% verdunning aangeraden bij sterk zuigende ondergronden zoals pleister en gyproc.
- Conventionele spuit is niet aangeraden
- Met [Airless](#): verf is gebruiksklaar, max 5 à 10% verdunnen indien gewenst.

Spuitkop 0.017"-0.021"

Druk : 100 bar

Hoek: 50°

### TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.