

## MUUR SEALER

### BESCHRIJVING

#### Bescherm je muren zonder hun karakter te verliezen

Muur Sealer is een watergedragen, matte bescherm laag die je verfwerking duurzaam maakt zonder de natuurlijke look aan te tasten. De sealer maakt muren afwasbaar, krasvast en beter bestand tegen vocht en vlekken. Ideaal voor ruimtes die wat meer te verduren krijgen, zoals de keuken, hal of badkamer.

Hoewel Muur Sealer geschikt is voor verschillende ondergronden zoals kalkverf, matte muurverf, beton of hout, wordt hij vooral gebruikt om kalkverf te beschermen. Hij behoudt de poederachtige uitstraling van kalkverf en zorgt tegelijk voor een praktische, onderhoudsvriendelijke afwerking.

Breng de sealer aan in twee dunne lagen met een blokwast of spalter. De eerste laag mag licht verdund en schraal worden aangebracht. Zo vermijd je witwaas en krijg je het mooiste matte resultaat. Gebruik je hem op kalkverf, wacht dan minstens één week tot de verf volledig droog is.

#### Voordelen van Muur Sealer

- Beschermt kalkverf en matte verven tegen vuil, vet en vocht
- Maakt muren afwasbaar en slijtvast
- Behoudt de originele matte look
- Transparant, geurarm en eenvoudig aan te brengen
- Geschikt voor keukens, badkamers en andere intensief gebruikte ruimtes

**Kortom:** een slimme afwerkingslaag voor wie een natuurlijke verflook wil combineren met duurzame bescherming.

### EIGENSCHAPPEN

- Watergedragen en geurarm
- Matte, niet-glanzende afwerking
- Zeer goed reinigbaar en krasvast
- Verkleurt de ondergrond nauwelijks
- Behoudt de natuurlijke look van kalkverf

### TOEPASSING

Muur Sealer dient als beschermende eindlaag voor muren die extra weerstand vragen tegen vocht, vuil of vlekken. Het product is geschikt voor kalkverf, matte muurverf, beton en hout. Wordt vooral gebruikt als duurzame afwerking van kalkverf in keukens, badkamers of andere intensief gebruikte ruimtes.

Bij kalkverf is het belangrijk dat de verflaag minstens één week droogtijd heeft gehad vooraleer de sealer wordt aangebracht.

### BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C of boven de 30°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad
- Niet te gebruiken in ruimtes met staand water

### VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

### REINIGING

Reinig na je verfproject je materiaal met water. Simpel en gezond!



# MUUR SEALER

- Transparant en gebruiksvriendelijk

## HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.



# MUUR SEALER

## PRODUCT INFORMATIE

### Kleuren

#### Standaard ( Ready Mix )

kleurloos

#### Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op [www.PAINTFACTORY.be](http://www.PAINTFACTORY.be)

#### Volatiele organische stoffen

Klasse A/i. product met maximum 140 gr/L VOS. Dit product bevat max : 140 gr/L

### Technische Data

Bindmiddel technologie	Acrylaat		
Vaste stoffen in volume%	34.8	%	
Vaste stof in gewicht %	40	%	
Verbruik	12-15	m <sup>2</sup> /L	
Natte laagdikte	83	µm	
Droge laagdikte	29	µm	
Droogtijd : stofdroog	20°C	30	min.
Overschilderbaar na	20°C	4	u
Volledig uitgehard	20°C	7	dagen
Glans	mat		

## MUUR SEALER

### ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof.

### VERWERKING EN VERDUNNING

Breng twee dunne lagen aan met een blokwast of spalter.

De eerste laag moet **schraal en dun** worden aangebracht om een goede hechting te garanderen. Te dik aanbrengen kan witwaas veroorzaken of de sealer doen loskomen bij het verwijderen van tape.

Bij donkere kleuren kan de eerste laag licht worden verdund (ongeveer 10%) om een egaal resultaat te verkrijgen.

De tweede laag mag **onverdund** worden aangebracht.

Gebruik bij voorkeur roestvrijstalen of kunststofgereedschap. Werk steeds in één vloeiende beweging en vermijd aanzetten.

Wanneer Muur Sealer op kalkverf wordt aangebracht, moet de kalkverf **minstens één week volledig uitgedroogd** zijn voor een optimale hechting en om witwaas te voorkomen.

#### Spuitapplicatie

- Airless: spuithoek 25° tot 40°, nozzle 0.011" tot 0.015", druk 100–150 bar
- Hogedruk: nozzle 2.0–2.5 mm, druk ca. 5 bar
- Lagedruk: nozzle 2.0–2.5 mm

Verwerk niet bij temperaturen onder 10°C of boven 30°C en bij een relatieve luchtvochtigheid boven 80%.

Reinig het materiaal onmiddellijk na gebruik met water.

### TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.