

## AUTHENTIC WALL PRIMER

### BESCHRIJVING

---

Geschikt voor binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipsplaten, vliesbehang, glasweefsels, cementering, beton en oude verflagen. Zorgt voor een uitstekende basis voor een hoogwaardige en dekkende afwerking.

### TOEPASSING

---

**AUTHENTIC WALL PRIMER** Is geschikt voor binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipsplaten, vliesbehang, glasweefsels, cementering, beton en oude verflagen. Zorgt voor een uitstekende basis voor een hoogwaardige en dekkende afwerking.

### EIGENSCHAPPEN

---

- Neutraliseert de inzuigingsverschillen van de ondergrond
- Voorkomt glans –en kleurverschillen in de afwerking
- Goede impregnatie op zuigende ondergronden
- Verhoogt de open tijd van de afwerkingslaag, zodat kans op aanzetten afneemt
- Goede dekkraft
- Isoleert vlekken
- Goede hechting
- Reukarm
- Hoog rendement
- Overschilderbaar met elk type verf

Vaste stof in volume: 47 %

Rendement: 8 à 12 m<sup>2</sup>/l

Stofdroog bij 20°C: 1 uur

Overschilderbaar na ca 4 uur bij 20 °C

Aanbevolen laagdikte natte verffi lm: 150 µm

Oppervlaktetemperatuur bij applicatie: min 5°C en max 40°C

### KLEUREN

---

**Kleuren : ?Standaard ( Ready Mix )**

## AUTHENTIC WALL PRIMER

Wit

?**Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem**

Pastel (P) Deep (D) Transparant (TR)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

?**Speciale kleuren :**

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

## ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

---

### Nieuwe, onbehandelde ondergronden

Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.

1 laag Authentic Wall Primer

1 à 2 lagen Authentic Wall Mat of Silk

### Reeds geschilderde ondergronden

- Op basis van kunstharsdispersie  
*Reinigen met ammoniakaal water en laten drogen*

- Op basis van alkydhars  
*Reinigen met ammoniakaal water en laten drogen*  
*Glanzende verflagen mat schuren*  
*1 laag Authentic wall primer*  
*1 à 2 lagen Authentic Wall Mat of Silk*

### Ondergronden in slechte staat

Slecht hechtende delen verwijderen

Nicotine, vocht –en vetvlekken afwassen met water en huishoudelijk reinigingsmiddel.

Voldoende laten drogen en droog afborstelen

Roetaanslag droog afborstelen

1 à 2 lagen Authentic Wall Mat of Silk

## VERWERKING EN VERDUNNING

---

## AUTHENTIC WALL PRIMER

**Rol/kwast:** gebruiksklaar, max 5 % verdunnen met water.

Aanbevolen kwasten : Bonotools ronde of platte kwasten met varkenshaar of Anza Platinum borstels  
Aanbevolen rollen : Girpaint - Wit/geel polyamide of Girpaint – Wit/blauw voor extra glad oppervlak.

### Airless

Verdunning: 0 – max 10 vol % leidingwater

Spuitopening: ca 0.011 – 0.013 inch

Spuitdruk: 10 MPa

**High Efficiency Airless** - tot 55% minder nevel met maximale controle HEA technologie De nieuwe Airless WAGNER HEA ProfiTip zorgt voor een perfecte oppervlakteaafwerking bij een lage(re) spuitdruk. Vergeleken met de standaard Airless Technologie is het spuitpatroon zacht en vrij van "randen". Voor moeiteloos werken: de lagere werkdruk zorgt voor minder terugslag op het pistool wat het werk stuk aangenamer maakt. Verhoogde dekkraft: Minder inspanningen nodig voor een perfecte dekking, vooral voor projecten binnenshuis. Compatibel met: TITAN Compact 190, TITAN Impact 400, TITAN Impact 740.

Type spuittip: HEA

Opening: 515

Filter: wit

Verdunning: 0%

Spuitdruk: 100 bar



## AUTHENTIC WALL PRIMER

## TECHNISCHE DATA

Bindmiddel technologie	Acrylaatcopolymeren	
Vaste stoffen in volume%	48.43	%
Vaste stof in gewicht %	57.40	%
Verbruik	8-10	m <sup>2</sup> /L
Natte laagdikte	124	µm
Droge laagdikte	50	µm
Droogtijd : stofdroog	20°C 60	min.
Overschilderbaar na	20°C 12	u
Volledig uitgehard	20°C 7	dagen
Glans	zijdemat	
Densiteit	20°C 1.34	Kg/L
Dekkrachtklasse	1	
Waterdampdoorlaatbaarheid	0,14	sd-value
Natte Schrobvastheidsklasse	1	

## HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren bij min 5°C en max 40°C blijft de verf tenminste 12 maanden houdbaar.

## TECHNISCHE RAADGEVINGEN


Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen BEVEPE te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

## AUTHENTIC WALL PRIMER

### BEPERKINGEN

---

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is en max 30°C.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad



### VEILIGHEID EN HYGIENE

---

Zie Veiligheidsinformatieblad.

Buiten bereik van kinderen houden.

### REINIGING

---

Water en zeep. Het is aangeraden om materiaal achteraf te behandelen met YOB Bruchcon of white spirit om roestvorming te voorkomen en de conditie van de haren optimaal te houden.