

AUTHENTIC WALL MAT

BESCHRIJVING

Authentic Wall Mat is een waterverdunbare matte muurverf voor binnen en buiten met de onderhoudseigenschappen van een zijdeglanzende verf. Ook in donkere kleuren blijft de Authentic Wall Mat krasvast zonder opglanzing.

TOEPASSING

Geschikt voor binnen -en buitenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipsplaten, vliesbehang, glasweefsels, cementering, beton en oude verflagen. Eveneens geschikt in vochtige ruimtes als badkamers en keukens.

EIGENSCHAPPEN

- Superieure vlekresistentie, vb koffie, wijn, vet, ...
- Uitstekend onderhoudsgemak
- Spat niet en is makkelijk verwerkbaar
- Verffilm wordt niet aangetast bij reiniging en/of wrijving (glanst niet op)
- Zeer goede dekkraft
- Krasvast, ook in donkere kleuren
- Lange open tijd
- Oplosmiddelvrij
- Zo goed als geen geurhinder
- Hydrofobe en lipofobe kenmerken

Vaste stof in volume: 44 %

Rendement: 8 à 10 m²/l

Stofdroog bij 20° C: 1 uur

Overschilderbaar na ca 4 uur bij 20 °C

Aanbevolen laagdikte natte verffilm: 150 µm

Oppervlaktetemperatuur bij applicatie: min 5°C en max. 40 °C

KLEUREN

AUTHENTIC WALL MAT**Kleuren : ► Standaard (Ready Mix)**

Wit

► Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem

Pastel (P) Deep (D) Transparant (TR)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

► Speciale kleuren :

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN**Nieuwe, onbehandelde ondergronden**

Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.

1 laag Authentic Wall Primer

1 à 2 lagen Authentic Wall Mat of Silk

Reeds geschilderde ondergronden

- Op basis van kunstharisdispersie
Reinigen met ammoniakaal water en laten drogen
- Op basis van alkydhars
Reinigen met ammoniakaal water en laten drogen
Glanzende verflagen mat schuren
1 laag Authentic wall primer
1 à 2 lagen Authentic Wall Mat of Silk

Ondergronden in slechte staat

Slecht hechtende delen verwijderen

Nicotine, vocht –en vetvlekken afwassen met water en huishoudelijk reinigingsmiddel.

Voldoende laten drongen en droog afborstelen

Roetaanslag droog afborstelen

1 à 2 lagen Authentic Wall Mat of Silk

AUTHENTIC WALL MAT

VERWERKING EN
VERDUNNING

Rol/kwast: gebruiksklaar, max 5 % verdunnen met water.

Aanbevolen kwasten : Bonotools ronde of platte kwasten met varkenshaar of Anza Platinum borstels

Aanbevolen rollen : Girpaint - Wit/geel polyamide of Girpaint – Wit/blauw voor extra glad oppervlak.

Airless

Verdunning: 0 – max 10 vol % leidingwater

Spuitopening: ca. 0,46 - 0,53 mm (0,018 - 0,021 inch)

Spuitdruk: 16,5 MPa (165 atm.)

Nozzle: 0,018" – 0,021"

Spuithoek: 40 - 50°

Druk: min 150 bar

High Efficiency Airless - tot 55% minder nevel met maximale controle HEA technologie De nieuwe Airless WAGNER HEA ProfiTip zorgt voor een perfecte oppervlakteafwerking bij een lage(re) spuitdruk. Vergeleken met de standaard Airless Technologie is het spuitpatroon zacht en vrij van "randen". Voor moeiteloos werken: de lagere werkdruk zorgt voor minder terugslag op het pistool wat het werk stuk aangenamer maakt. Verhoogde dekkraft: Minder inspanningen nodig voor een perfecte dekking, vooral voor projecten binnenshuis. Compatibel met: TITAN Compact 190, TITAN Impact 400, TITAN Impact 740.

Type spuittip: HEA

Opening: 515

Filter: wit

Verdunning: 0%

Spuitdruk: 100 bar

TECHNISCHE DATA

Bindmiddel technologie gespecialiseerde copolymeren

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren bij min 5°C en max 40°C blijft de verf tenminste 12 maanden houdbaar.

AUTHENTIC WALL MAT

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Hoe vlekken te verwijderen.

Met spons en detergenthoudend water. Zacht afwassen tot vlekken weg zijn, desnoods naspoelen met water. (Opglanzen kan enkel met abrasief materiaal of overdreven hard wrijven).

Het is aan te raden bij moeilijke ondergronden contact op te nemen met BEVEPE omdat niet alle in praktijk voorkomende ondergronden kunnen opgenomen worden in deze technische fiche. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden aangewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

BEPERKINGEN

Temperatuur : $>3^{\circ}\text{C}$, $<50^{\circ}\text{C}$ (lucht, oppervlak en materiaal)

Relatieve vochtigheid : 85% max

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad.

Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Water en zeep. Het is aangeraden om materiaal achteraf te behandelen met YOB Bruchcon of white spirit om roestvorming te voorkomen en de conditie van de haren optimaal te houden.