

## AUTHENTIC WALL SILK

### BESCHRIJVING

---

**Authentic Wall Silk** is een watergedragen zijdeglanzende muurverf met uitstekende schimmelwerende en schrobvaste eigenschappen. Het is een doorschilderverf met een uiterst strakke vloeï.

### TOEPASSING

---

**Authentic Wall Silk** is geschikt als doorschilderverf voor houtwerk, binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, metselwerk en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken.

### EIGENSCHAPPEN

---

- Watergedragen
- Schimmelwerend
- Doorschilderverf
- Vroege waterresistentie
- Perfect afwasbaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Zeer strakke vloeï
- Waterdampdoorlatend
- Reukarm
- Schrobvast conform norm DIN53778

### KLEUREN

---

#### **Kleuren : ?Standaard ( Ready Mix )**

Wit

#### **?Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem**

Pastel (P) Deep (D) Transparant ( TR)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

#### **?Speciale kleuren :**

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

## AUTHENTIC WALL SILK

## ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlaktevoorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

## VERWERKING EN VERDUNNING

- Met **kwast (langharige kwast)** of met **viltrol**. Verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen.
- Conventionele spuit

Nozzle 2,0 – 2,5 mm

Druk: 5 bar

Verdunnen tot max 10%

- Met **Airless**: verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen indien gewenst.

Nozzle 0,28 – 0,38 mm

Druk : 100-130 bar

Spuithoek: 25°-40°

Temperatuur voor verwerking dient tussen 8°C en 40°C te liggen (lucht, oppervlak en materiaal).

Lage temperaturen en hoge vochtigheid verlengen de droogtijd. Relatieve vochtigheid max 85%.

## TECHNISCHE DATA

Bindmiddel technologie      Acrylaat copolymeren

Vaste stoffen in volume%	38.46	%
Vaste stof in gewicht %	54.26	%
Verbruik	9-11	m <sup>2</sup> /L
Natte laagdikte	38	µm
Droge laagdikte	99	µm
Droogtijd : stofdroog	20°C 30	min.
Overschilderbaar na	20°C 4u - 48u bij gladde oppervlakkenu	
Volledig uitgehard	20°C 7	dagen

## AUTHENTIC WALL SILK

Glans	zijdemat	
Densiteit	20°C 1.31	Kg/L
Dekkrachtklasse	1	
Natte Schrobvastheidsklasse	1	

### HOUDBAARHEID

---

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

### TECHNISCHE RAADGEVINGEN

---

Het is aan te raden bij moeilijke ondergronden contact op te nemen met de fabrikant omdat niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen opgenomen worden in deze technische fiche. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

### BEPERKINGEN

---

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

### VEILIGHEID EN HYGIENE

---

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

### REINIGING

---

## AUTHENTIC WALL SILK

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met **YOB Brushcon** om roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

