

PAINTFACTORY®

VERF MET IMPACT

BRUUT

BESCHRIJVING

BRUUT is een lokaal geproduceerde minerale textuurverf met een verbluffend natuurlijk uitzicht. Het is een watergedragen afwerkingsverf, geschikt voor binnen en buiten. **BRUUT** nodigt uit tot creativiteit en is perfect geschikt om muren, plafonds en schrijnwerk op een eenvoudige manier een stijlvolle, natuurlijke look te geven.

EIGENSCHAPPEN

- Kant en klaar: niets afwegen of doseren
- Aankleurbaar in een selectie van FAVO kleurenwaaier
- Watervast, ook in vochtige ruimtes
- Brengt de natuur in huis
- Heel gemakkelijk verwerkbaar
- Aanbrengen met spatel, borstel of rol
- Krasvast
- Slijtvast
- Glanst niet op
- Cementvrij
- Zeer rijk aan natuurlijke, minerale grondstoffen
- Nauwelijks geur
- Emmissievrij, geen VOS
- Kan oneffenheden in de ondergrond verstoppen
- Zeer ruim inzetbaar

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaard in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5°C en max 35°C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

TOEPASSING

BRUUT is geschikt voor binnen- en buitenmuren, schrijnwerk en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, beton, behang en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds het veiligheidsinformatieblad
- Maximum laagdikte 1,5 mm

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad.
Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB Brushcon om roestvorming te voorkomen en de conditie van de haren hoog te houden.

PAINTFACTORY®

VERF MET IMPACT



BRUUT

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

Basissen voor kleurenmengsysteem

Transparant (TR)

Volgens Paintfactory BRUUT collectie.

Speciale kleuren :

Contacteer Paintfactory voor verdere inlichtingen.

Certificatie

Bevat geen VOS.

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend BEVEPE verdeler.

Volatiele organische stoffen

Klasse A/I. verf met maximum 200gr/L VOS. Limiet 2010 : 200gr/L. Dit product bevat <1gr/L VOC.

Technische Data

Vaste stoffen in volume%	52,7	%
Vaste stof in Gewicht %	72,57	%
Verbruik in Kg	1.54-3.08	m ² /Kg
Natte laagdikte	1000	µm
Droge laagdikte	527	µm
Droogtijd : Stofdroog	20°C	60 min.
Overschilderbaar na	20°C	48 u
Volledig uitgehard	20°C	7 dagen
Glans		mat
Densiteit	20°C	1.54 Kg/L

BRUUT

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste coatingproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het coatingsysteem in langdurige bescherming.

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht en andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel zoals Bonotools Cleaner. Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte materie dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn. Bij onbehandeld staal een primer voorzien.

Verwijder mos en algengroei door ondergrond te behandelen met Bonotools Groen Weg.

Bruut hecht op nagenoeg alle ondergronden mits de juiste voorbereiding.

Ondergrond	Voorbereiding ondergrond	Grondlaag	Afwerking	Optionele bescherming
Minerale ondergronden zoals gips, pleister, cement, ...	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Nieuw pleister dient voldoende droog te zijn. Herstel gebreken met dezelfde type pleister.	1 laag Primer Fixatie , herhaal indien zuiging nog te hoog is. 1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	Bruut Sealer Mat
Gipskartonplaten en gelijkaardig materiaal	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Zorg voor gewapende gespaltelde voegen.	Primer Fixatie bij poederende ondergronden, 1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	Bruut Sealer Mat
Behang	Eerst reinigen met BonoTools Cleaner 1/20 verdunnen in water of Bonotools Cleaner Spray. Indien blaasvorming dient het behang verwijderd te worden.	1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	Bruut Sealer Mat
Oude verflagen op waterbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Glans moet verbroken zijn.	1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	Bruut Sealer Mat

PAINTFACTORY®

VERF MET IMPACT

BRUUT

Oude verflagen op solventbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Glanzende oude verf volledig mat schuren.	1 laag Omni Hydro in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	Bruut Sealer Mat
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Laat voldoende uitharden.	1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	Bruut Sealer Mat
Verven in slechte staat	Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel en/of schuurapparaten. Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen structurele problemen zijn.	Primer Fixatie bij poederende ondergronden, 1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	Bruut Sealer Mat
Zandcement	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. ca. 30 dagen oud / restvochtigheid van 2.5 % (CM) niet overschrijden	1 laag Primer Fixatie of tot oppervlak absorptie neutraal is. 1 laag Primer Muur in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	Bruut Sealer Mat
Wandtegels	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Indien voegen > 1mm, opvullen met een gepaste voegvuller en laten uitharden.	Uitvlakken van wandtegels met Breplasta Fassaden Handspachtel. Daarna 1 laag Omni Hydro in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	Bruut Sealer Mat
Bitumen, rubber & siliconen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar
Nieuw houtwerk binnen	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	1 laag Omni Hydro in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	Bruut Sealer Mat
Nieuw houtwerk buiten	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	1 laag Omni Hydro in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen Bruut , volg Bruut applicatiehandleiding voor gewenste uitstraling.	Bruut Sealer Mat

PAINTFACTORY®

VERF MET IMPACT



BRUUT

VERWERKING EN VERDUNNING

Bruut wordt aangebracht met een kaleikwast, [BRUUT Rol](#) of [Anza Spreader voor BRUUT, TEXTUUR en decoratieve technieken](#). Het product is gebruiksklaar.

Of

Airless type : Titan : Powrbeast 7700 electric

Druk : 200 bar

Hoek : 60° of volgens te spuiten oppervlak.

Spuitkop : 0.035"

Temperatuur : 20°C

of

Wormpomp met zelfde insetlingen.

Volg de applicatiehandleiding voor de gewenste uitstraling.

Droogtijden

	laag 1	schraaplaag
dry to touch	1u	30 min
overschilderbaar	48u	12u tot sealen

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen BEVEPE te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

